



TEKASIL UNIVERZAL jednozložková silikónová hmota



POUŽITIE:

TEKASIL NEUTRAL je trvalo elastická, silikónová jednozložková hmota na báze kyseliny octovej vhodná na utesnenie škár.

VLASTNOSTI:

Tekasil univerzal má vynikajúcu priľnavosť na sklo, keramiku, glazované povrchy, hliník. Je odolný voči rôznym poveternostným podmienkam: dážď, sneh, extrémne teploty. Odolný voči chemikáliám a UV žiareniu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ČERSTVÁ HMOTA:

Základ:

kyselina octová

Mechanizmus vytvrdzovania:

vlhkosť

Hustota:

930+-10kg/m³

Čas tvorby škrupiny (teplota 23°C, vlhkosť 50%):

10-30 minút

Čas vytvrdnutia (teplota 23°C, vlhkosť 50%):

3mm/deň

Stekavosť (ISO 7390):

0mm

Aplikačná teplota:

+5°C až +40°C

VYTVRDNUTÁ HMOTA:

Tvrdosť Shore A (ISO 868):

10-20

Pevnosť v ťahu (ISO 8339):

0,35-0,55 MPa

Modul E 100% (ISO8339):

0,30 MPa

Ťažnosť do pretrhnutia (ISO8339):

250-350%

Elastické obnovenie:

98%

Teplotná odolnosť:

-40°C až +150°C

Balenie:

kartuša 280ml (20ks v krabici)

Skladovanie:

12 mesiacov v suchom a
chladnom prostredí do 25°C

SPÔSOB POUŽITIA:

Povrch musí byť tvrdý, čistý bez prachu a mastnoty. Ak chcete, aby okolie práce bolo čisté, okraje prelepte krycou páskou. Na kartušu nasadte nástavec a umiestnite ju do pištole. Silikón nanášajte čo najrovnomernejšie. Na konci zarovnajzte silikón vhodným nástrojom alebo namydleným prstom. Kryciu pásku odstráňte skôr ako silikón stvrdne. Vytvrdnutý silikón čistite mechanicky.

Hĺbka škáry	Šírka škáry			
	6mm	8mm	10mm	12mm
6mm	8,3m	6,2m	5,0m	4,2m
8mm		4,7m	3,7m	3,1m
10mm			3,0m	2,5m
12mm				2,1m

Tabuľka ukazuje, koľko bežných metrov škár môžeme utesniť s 280ml kartušou vzhľadom na šírku a hĺbku škáry.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte é ochranné rukavice. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

UPOZORNENIE:

Poskytnuté informácie sú uvedené podľa našich najlepších znalostí a sú založené na spoľahlivých testoch a praktických skúsenosti. Uvedené vlastnosti sú určené ako vodítka. Pre konkrétnu potrebu odporúčame výrobok pred použitím otestovať.

DODÁVA:

Rebiop, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, 037/630 63 03, rebiop@rebiop.sk