

ROOF REPAIR SEALANT



PRIEHLÁDNÝ, ELASTICKÝ TMEL POUŽÍVANÝ NA UTEŠŇOVANIE SUCHÝCH, MOKRÝCH A MASTNÝCH POVRCHOV, AKO SÚ STREŠNÉ LIŠTY, TRHLINY V STREŠNEJ KRYTINE (AJ KEĎ JE VYROBENÁ Z BITÚMENU), SPOJE OKOLO KOMÍNOV, AKO AJ LIŠTY OKOLO STREŠNÝCH PRVKOV, SVETLÍKOV ATĎ.

VLASTNOSTI

- Široká škála aplikácií; rýchle opravy za všetkých poveternostných podmienok.
- Vhodný na suché aj mastné povrchy.
- Hladké povrchy môžu byť mokré, porézne však musia byť suché.
- Dobrá priľnavosť k väčšine stavebných povrchov (vrátane asfaltu a bitúmenu).
- Elastický.
- UV rezistentný.
- Odolný voči plesniam.
- Kompatibilný s meďou.
- Jednoduché nanášanie.
- Po 24 hodinách ho možno pomalovať.
- Neobsahuje silikón a izokyanát.
- Nevyžaduje základný náter.
- Farba: priehľadná.

POUŽITIE

- Vypĺňanie trhlín.
- Utesňovanie.
- Tesnenie koncových škár bitúmenových strešných krytín.
- Tesnenie strešného hrebenáča.
- Oprava rôznych netesností.
- Tesnenie rôznych prvkov plochých striech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerstvý tmel

Chemická báza

Fyzikálny stav

Mechanizmus vytvrdzovania

Špecifická hmotnosť

Doba vytvorenia povrchovej kože

Vytvrdzovanie

Teplota pri aplikácii

23/50 % relat. vlhk.

syntetický kaučuk s rozpúšťadlami
pasta

odparovanie rozpúšťadla

940 ± 10 kg/m³

≈ 15 min.

2 mm/deň

od +5 °C do + 40 °C

Tmel po vytvrdení

Tvrdosť Shore A

25 ± 5

Teplotná odolnosť

od -25 °C do +100 °C

APLIKÁCIA

- Povrch musí byť čistý a bez uvoľnených častí.
- Kartušu v hornej časti zrežte a naskrutkujte trysku, ktorú je potrebné narezať podľa šírky spoja a nasadiť do aplikačnej pištole. Počas prerušenia prác uvoľnite rukoväť na pištoľi a potiahnite piest dozadu.
- Tmel naneste čo najrovnomernejšie.
- Na záver použite nástroj na vyhladzovanie - TTK smoothing instrument, alebo prst namočený vo vyhladzovacom prostriedku TTK SEAL smoothing agent.
- Ak je tmel použitý vo vode, môže zožltnúť, čo však nemá vplyv na kvalitu materiálu.
- Nástroje použité pri nanášaní tmelu môžete vyčistiť čistiacim prostriedkom na nástroje TTK CLEAN PROTECT tool cleaner.

BALENIE

- 300 ml kartuša.

SKLADOVANIE

18 mesiacov na suchom a chladnom mieste pri teplote do 25 °C v originálnom uzavretom balení.

ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie a o osobných ochranných prostriedkoch, ako aj informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Leták s bezpečnostnými údajmi je k dispozícii na vyžiadanie. O kópiu môžete požiadať aj svojho distribútora výrobkov TTK.

VAROVNIE

Pokyny obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na našom výskume a skúsenostiach, avšak vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy odporúčame, aby ste pred každou aplikáciou našich výrobkov vykonali predbežné testy.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovinsko
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com